KIWOBOND 1000 HMT

Η KIWOBOND 1000 HMT είναι ταχυστέγνωτη κόλλα 2 συστατικών. Δίνει εξαιρετική κόλληση χημικής ανθεκτικότητας ανάμεσα στη γάζα και το τελλάρο από αλουμίνιο, ξύλο και σίδερο. Η KIWOBOND 1000 HMT είναι ανθεκτική σε όλα τα εκτυπωτικά μελάνια και στα περισσότερα καθαριστικά.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η KIWOBOND 1000 HMT είναι εύκολη στην χρήση, στεγνώνει γρήγορα και μετά από 24 ώρες το τελλάρο είναι έτοιμο για την παραγωγή. Συνιστάται για γάζες νέας τεχνολογίας, χαμηλής επιμήκυνσης με τεντώματα άνω των 20 Newton.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πριν το κόλλημα με KIWOBOND 1000 HMT αφαιρέστε όλα τα παλιά υπολείμματα πολύ καλά απ' το τελλάρο με PREGAN DL ή με τροχιστική μηχανή. Τα καινούργια τελλάρα αλουμινίου μπορούν να καθαριστούν με PREGAN PASTE. Μην ξανακαθαρίσετε χρησιμοποιώντας διαλυτικά ανάμεσα στη διαδικασία καθαρισμού PREGAN PASTE και στην επεξεργασία του κολλήματος. Είναι πολύ σημαντικό να μην καθυστερείτε ανάμεσα στον καθαρισμό και στο κόλλημα.

Σε μερικές περιπτώσεις το κόλλημα σε μεταλλικά τελλάρα μπορεί να είναι δύσκολο, αν διάφορες ουσίες που βασίζονται σε σιλικόνη έχουν διεισδύσει στην επιφάνεια του πλαισίου. Σ' αυτή την περίπτωση πρέπει να τροχίσετε. Πριν την χρήση, αναμείξτε την KIWOBOND 1000 HMT με 20% σκληρυντικό HARDENER 1000 HMT, ανακατέψτε καλά και χρησιμοποιείστε. Χρησιμοποιώντας πίεση, απλώστε το υλικό της κόλλας με μία σκληρή βούρτσα στην γάζα. Για πολύ λεπτή γάζα, το μείγμα μπορεί να αραιωθεί 10% με KIWOREDUCER L 63. Η κόλλα στεγνώνει σε 7-15 λεπτά, ανάλογα με την θερμοκρασία του δωματίου και την ποσότητα που υπάρχει στην επιφάνεια. Οι χρόνοι ενδεικτικά είναι οι εξής:

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 20-25°C:

ΓΑΖΑ	ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟ ΤΕΝΤΩΤΗΡΙΟ
100-40	7 λεπτά
51-70	10 λεπτά
21-140	15 λεπτά

Παρόλο που η KIWOBOND 1000 HMT είναι πολύ ανθεκτική στα διαλυτικά συνίσταται να γίνεται λακάρισμα με προστατευτική λάκα, αν χρησιμοποιούνται αυτόματες μηχανές πλυσίματος. Σ' αυτήν την περίπτωση το ESTELAN AR το οποίο έχει κατασκευαστεί γι' αυτό το σκοπό, αναμιγνύεται σε αναλογία 1:1 με HARDENER RD. Το μίγμα κόλλας καταλύτη έχει μέγιστο χρόνο 2 ώρες ανάλογα με την θερμοκρασία περιβάλλοντος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ KIWOBOND 1000 HMT & HARDENER 1000 HMT:

- 1 χρόνος σε 20-25°C
- σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες -5°C έως +5°C το KIWOBOND 1000 HMT παίρνει τη μορφή ζελέ. Μπορείτε να την επαναφέρετε φέρνοντας τη ξανά σε θερμοκρασία δωματίου 20-25°C για μερικές ώρες.

ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΑΦΛΕΞΕΩΣ

KIWOBOND 1000 HMT : - 18°C
HARDENER 1000 HMT : - 4°C

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΥΓΕΙΑΣ

Το KIWOBOND 1000 HMT & HARDENER 1000 HMHT είναι πολύ εύφλεκτα. Κρατείστε τα μακριά από πηγές ανάφλεξης - μη καπνίζετε. Επίσης βεβαιωθείτε ότι όλες οι περιοχές εξαερίζονται κανονικά.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

KIWOBOND 1000 HMT : 750 γρ- 4,5 κιλά
HARDENER 1000 HMT : 150 γρ- 1 κιλό